WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM Internationales Büro

INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 5:

C08K 5/04 // (C08K 5/04 C08K 5/10, 5/15)

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer:

WO 90/07547

A1

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum:

12. Juli 1990 (12.07.90)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP89/01572

(22) Internationales Anmeldedatum:

20. Dezember 1989 (20.12.89)

(30) Prioritätsdaten:

P 38 43 441.5

23. Dezember 1988 (23.12.88) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): BASF AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Carl-Bosch-Strasse 38, D-6700 Ludwigshafen (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder; und
(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): TRAUTH, Hubert [DE/DE]; Milanstrasse 6, D-6724 Dudenhofen (DE). RADT-KE, Volker [DE/DE]; Barbarossastrasse 4, D-6733 Hassloch (DE). NEUMANN, Peter [DE/DE]; Poststrasse 28, D-6800 Mannheim 31 (DE).

(81) Bestimmungsstaaten: AT (europäisches Patent), BE (europäisches Patent), CH (europäisches Patent), DE (europäisches Pa päisches Patent), ES (europäisches Patent), FR (europäisches Patent), GB (europäisches Patent), IT (europäisches Patent), LU (europäisches Patent), NL sches Patent), SE (europäisches Patent), US.

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

(54) Title: MIXTURES OF STABILIZERS FOR PLASTICS

(54) Bezeichnung: STABILISATORGEMISCHE FÜR KUNSTSTOFFE

(57) Abstract

Mixtures of stabilizers containing (a) α-tocopherol and (b) glycerin mono-, di- and/or triesters of saturated or unsaturated fatty acids or mixtures thereof. Plastics stabilized with these mixtures of stabilizers are highly resistant to discoloration and polymer breakdown during processing. The mixtures of stabilizers exhibit low water absorption and hence improved stability to hydrolysis.

(57) Zusammenfassung

Stabilisatorgemische aus (a) α-Tocopherol und (b) Glycerinmono-, -di- und/oder -triestern von gesättigten oder ungesättigten Fettsäuren oder Gemischen davon. Die Stabilisatorgemische geben in Kunststoffen eine hervorragende Stabilisierung gegen Verfärbung und Polymerabbau während der Verarbeitung, zeigen eine geringe Wasseraufnahme und damit eine verbesserte hydrolytische Stabilität.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Code, die zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AT AU BB BE BF BG BJ CA CF CG CM	Österreich Australien Barbados Belgien Burkina Fasso Bulgarien Beniss Brasilien Kanada Zentrale Afrikanische Republik Kongo Schweiz Kamerun	ES FI FR GA GB HU IP KP KR U LK U	Spanien Finnland Frankreich Gabon Vereinigtes Königreich Ungarn Italien Japan Demokratische Volksrepublik Korea Republik Korea Liechtenstein Sri Lanka Luxemburg	ME MR MAY NIL NO SO SE SE SIJ TO TO US	Mali Mauritanien Malawi Niederlande Norwegen Rumänien Sudan Schweden Senegal Soviet Union Tachad Togo Vereinigte Staaten von Amerika
			•		

Stabilisatorgemische für Kunststoffe

Beschreibung

- 5 Den Kunststoffen werden während oder vor der Verarbeitung Stabilisatoren zugesetzt, um die Kunststoffe vor Zersetzung zu schützen, wobei sich bei Verwendung von Stabilisatorgemischen bekanntlich die Wirkungen verschiedener Stabilisatorsysteme addieren können.
- 10 Aus der DE-PS 11 14 319 und 11 36 102 ist bekannt, α -Tocopherol (I) als Stabilisierungsmittel für Kunststoffe zu verwenden.

 α -Tocopherol ist wegen seiner Farbe zur Stabilisierung von farblosen Kunststoffen praktisch nicht geeignet. Ein weiterer Nachteil ist, daß die 15 mit (I) erzielte Stabilisierung nicht der mit phenolischen Stabilisatoren erzielten Stabilisierung entspricht. Aus diesem Grunde vermochte das α -Tocopherol die bisherigen handelsüblichen phenolisch Stabilisatoren nicht zu ersetzen, obwohl man dem physiologisch unbedenklichen Naturstoff α -Tocopherol an sich den Vorzug geben würde und auch die phenolischen 20 Stabilisatoren nicht in jeder Beziehung befriedigen.

Aus der DE-OS 36 34 531 ist bekannt, daß Mischungen aus α -Tocopherol und einem organischen Phosphit oder einem organischen Phosphonit dem Kunststoff eine geringere Farbe verleihen, und daß die Stabilisierungseffekte 25 besser als mit α -Tocopherol allein sind. Ein Nachteil dieser Gemische ist jedoch, daß diese aus der Luft zuviel Feuchtigkeit aufnehmen und dadurch hydrolisieren können.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es, Stabilisatoren bereitzustellen, 30 die im Vergleich zu den Phosphiten und Phosponiten bei gleicher Stabilisierungswirkung und Verfärbungsneigung eine geringere Wasseraufnahme und damit eine verbesserte hydrolytische Stabilität aufweisen.

Es wurde gefunden, daß Stabilisatorgemische bestehend aus

35 a) α -Tocopherol der Formel (I)

9007547A1 | :

und

b) Glycerinmono-, -di und/oder -triestern von gesättigten oder ungesättigten Fettsäuren oder Gemischen davon, wobei das Verhältnis von (a):(b) = 1:5 bis 1:14 Gewichtsteile beträgt, diese Aufgabe hervorragend lösen.

Die Stabilisatoren geben in Kunststoffen eine hervorragende Stabilisierung gegen Verfärbung und Polymerabbau während der Verarbeitung und zeigen eine 10 geringe Wasseraufnahme und damit eine verbesserte hydrolytische Stabilität.

Die erfindungsgemäßen Stabilisatoren sind je nach der verwendeten Komponente (b) flüssige oder auch kristalline Produkte. Flüssige Produkte sind 15 bei der Stabilisierung von Polyurethanen und speziellen Polyolefintypen bevorzugt, da hier flüssige Produkte Vorteile bei der Dosierung aufweisen.

Für (b) kommen Mono-, Di- und/oder Triester, vorzugsweise Partialester des Glycerins mit gesättigten C_{14} - C_{18} -Fettsäuren, I2-Hydroxyoctadecen-Säure 20 und 12-Hydroxyoctadecan-Säure sowie Gemische dieser Ester in Betracht.

Als bevorzugte Ester sind im einzelnen z.B. zu nennen:
Glycerinmono- und -dioleat, Glycerinmono- und -distearat, Glycerinmono- und -dipalmitat, Glycerinmono- und dimyristat, Glycerinmono- und
25 dilinolat, Glycerinmono- und -dilinolenat, Glycerinmono- und di-12-hydroxyoctadecanat, Glycerinmono- und -di-12-hydroxyoctadecenat.

Das Verhältnis der Komponenten (a):(b) liegt bei 1:5 bis 1:14 Gewichtsteilen bevorzugt bei 1:6 bis 1:10 Gewichtsteilen

30
Das erfindungsgemäße Stabilisatorgemisch wird in einer Konzentration von 0,05 bis 5, bevorzugt von 0,05 bis 1 Gew.-%, bezogen auf das zu stabilisierende Material, eingearbeitet.

- 35 Neben dem erfindungsgemäßen Stabilisatorgemisch aus (a) und (b) können dem zu stabilisierenden Material noch weitere Stabilisatoren, z.B. die für Stabilisierungszwecke bekannten Synergisten Calciumstearat und Distearylthiodipropionat (S-CH₂CH₂-COOC₁₈H₃₇)₂) zugegeben werden.
- 40 Mit den Stabilisatorgemischen können auch zusammen mit Kunststoffen Konzentrate hergestellt werden und diese dann in die zu stabilisierenden Kunststoffe eingearbeitet werden.

Bei der Verarbeitung haben Konzentrate den Vorteil der leichteren Handhabung und leichteren Dosierung.

Als zu stabilisierende Kunststoffe kommen Thermoplaste, wie Polyvinyl-5 chlorid, Styrolpolymerisate, Polyamide, Polycarbonat, Polyphenylenoxide, Polyester, Polyolefine, vorzugsweise Polyethylen und Polypropylen, sowie Polyurethane und Duroplaste in Betracht.

Für die Eignung und Wirksamkeit von Stabilisatoren sind vor allem folgende 10 Kriterien maßgebend:

1. Farbe

Der Kunststoff soll durch den Stabilisator nicht verfärbt werden. Diese Forderung ist für farblose Thermoplaste, Duroplaste und Polyurethane 15 besonders wichtig.

2. Verarbeitungsstabilität Hierunter ist die Eigenschaftskonstanz von Thermoplasten gegenüber der mechanischen und thermischen Beanspruchung bei Formgebungsverfahren wie 20 der Extrusion und dem Spritzguβ zu verstehen.

Eine Maβzahl für die Verarbeitungsstabilität läβt sich aus der Änderung des Schmelzverhaltens der betreffenden Thermoplaste nach mehrmaliger Formgebung unter Aufschmelzen ableiten (Schmelzindex-Test nach 25 DIN 53 735).

Ein weiteres wichtiges Kriterium für die Verarbeitungsstabilität ist die Veränderung der Farbe nach mehrmaliger Formgebung unter Aufschmelzen. Diese Veränderung sollte möglichst gering sein: Yellowness-Test nach 30 ASTMD 1925.

3. Wasseraufnahme

Der Stabilisator soll während der Lagerung wenig bzw. kein Wasser aufnehmen und somit genügend hydrolyseresistent sein. Dies Forderung ist 35 besonders dann von Bedeutung, wenn der Stabilisator nicht im Kunststoff gelöst ist, sondern nur auf der Oberfläche haftet.

Die erfindungsgemäßen Stabilisatoren erfüllen Punkt 1 und 2 ausgezeichnet. Sie liegen auf gleichem Niveau mit den Gemischen aus lpha-Tocopherol und 40 Phosphiten bzw. Phosphoniten. Hinsichtlich Punkt 3 bieten die erfindungsgemäßen Stabilisatoren besondere Vorteile gegenüber den Phosphiten und Phosphoniten des Standes der Technik.

4

Die Erfindung soll durch die folgenden Beispiele zusätzlich erläutert werden.

Die Stabilisator enthaltenen Polymeren wurden hinsichtlich Farbqualität, 5 Verarbeitungsstabilität und Wasseraufnahme beurteilt.

A. Farbqualität

Diese wurde als Yellowness-Index YI angegeben, der nach dem Yellowness-Test nach ASTMD 1925 in Polypropylen bestimmt wurde.

10

Die angegebenen YI-werte sind jeweils das Mittel aus zwei Messungen. Je höher diese werte um so geringer ist die Farbqualität, d.h. um so stärker die Verfärbung.

- 15 Der Stabilisator wurde in allen Fällen in gleicher Weise in additivfreies dechloriertes Polypropylen eingearbeitet und das Material zu Granulat verarbeitet, aus dem Platten von 1 mm Schichtdicke geformt wurden. Am letzteren wurde der Yellowness-Index bestimmt.
- 20 Bei der Farbqualität entsprechen die genannten Werte denen der angegebenen visuellen Eindrücke:
 - bis 2 nicht erkennbare Verfärbung
 - 3 5 sehr schwache Verfärbung
- 25 5 10 schwache, aber bereits deutlich erkennbare Verfärbung
 - 10 20 merkliche Verfärbung
 - > 20 starke Verfärbung

B. Verarbeitungsstabilität

30 Diese wurde an gleichem Polypropylen (wie bei (A)) in folgender Weise bestimmt: Das Gemisch wurde extrudiert und granuliert. An dieser einmal extrudierten Probe wurde der Schmelzindex nach DIN 53 735 bestimmt: MFI $_1$. Diese Probe wurde dann noch 7 mal extrudiert und granuliert und an diesem Produkt dann der Schmelzindex wie oben bestimmt: MFI $_8$.

35

-Aus den Schmelzindices wurde der Quotient

Je größer der Quotient ist, umso geringer ist die Verarbeitungsstabilität.

40 Weiterhin wurde an den Proben nach einmaligem und achtmaligem Extrudieren und Granulieren der Yellowness-Index ${\rm YI}_1$ und ${\rm YI}_8$ nach (A) bestimmt.

C. Wasseraufnahme
Die Wasseraufnahme wurde an dem 100%igen Stabilisatorgemisch bestimmt. Bei
einer relativen Luftfeuchte von 98 % und einer Temperatur von 22°C im
Exsikkator wurde die Gewichtszunahme in Abhängigkeit der Lagerzeit
5 bestimmt.

Beispiele 1 bis 4

In additivfreiem dechloriertem Polypropylen wurde die in Tabelle 1 ange-10 gebenen Stabilisatorgemische in der angegebenen Menge durch Extrusion eingearbeitet und die Masse granuliert.

An dem Granulat wurde nach (A) der Yellowness-Index und nach (B) der Schmelzindex nach einmaligem und achtmaligem Extrudieren bestimmt. Die 15 Meßergebnisse sind in Tabelle 1 zusammengestellt.

Verwendet man anstelle der in den Beispielen 1 bis 4 angegebenen Gemische solche von α-Tocopherol und Glycerinmono-, -die- und -tristearat, Glycerindipalmitat, Glycerinmonolinolat, Glycerinmono-12-hydroxy20 octadecanat, Glycerinmono- oder -di-12-hydroxystearat, so erhält man ganz ähnliche Ergebnisse.

25

30

35

40

٢
=
נפנ
und Farbqualitat in Fr
und F
tät
=
Verarbėitungsstabilität
Verarbėi
<u></u>
Tabelle

		verhältnis	Schmelzindex MFI	ndex MFI	Ye.l lown	Yellowness-Index	Bemerkungen	
Beispiel Stabilisatorgemisch Komponente (a) (b)	<u></u>	(a):(b) PP GewTeile	MFI	MFIB	٧١,	YIB		•
1 (I) Glycerindioleat	0, 1	1:6	4, 1	4,7 1,4	0,7	3,7		
2 (1) Glycerindioleat 3 (1) Glycerinmonooleat 4 (1) Glycerinmonooleat	0,1 0,1 0,1	1;10 1:10	, 4, 4 6, 4	6,4 5,0	0,8	9, 6, 8, 9		D .
5 (vergleich) (I) Trisnonylphenyl- phosphit	0,1	1:6	4,2	8,4	9,0	3,4) nach DE-OS) 36 34 531	
6 (Vergleich) (I) Trisnonylphenyl- phosphit	0, 1	1:10	4,2	6 ' 4	0,7	3,6		
7 (Vergleich) (I) Tetrakis(2,4-di- tertbutyl-phenyl) 4,4'-biphenyl-di- phosphonit	0,1	9. 1. 0.	4,3	6,3	9'0	3,1		

Beispiele 8 bis 11

Die in der Tabelle 2 angegebenen Stabilisatorgemische wurden im Exsikkator bei einer relativedn Luftfeuchte von 98 % und einer Temperatur von 22°C 5 gelagert. Nach 5, 10, 15 und 20 Tagen wurde die Gewichtszunahme bestimmt. Die Meßergebnisse sind in Tabelle 2 in %, bezogen auf (a) + (b), angegeben.

Tabelle 2: Wasseraufnahme

10	Beispiel	Stabilisatorgemisch	Wass	eraufnahme	e in Gew	% nach	l
	berspier	aus Beispiel	0	5	10	15	20
				Тa	gen		
15	g1)	4	0	0,8	1,5	2, 1	2,5
	91)	2	0 .	0,2	0,4	0,6	0,7
	102)	5	0	13,0	18,5	24,5	29,5
20	102)	7 .	0	4,0	6,5	7,5	8,5

¹⁾ Erfindungsgemäß

25

30

35

40

²⁾ vergleich gemäß DE-OS 36 34 531

Patentansprüche

Stabilisatorgemische zur Stabilisierung von Kunststoffen, bestehend

α-Tocopherol der Formel (I) 5 a)

Glycerinmono-, -di- und/oder -triestern von gesättigten oder b) ungesättigten Fettsäuren oder Gemischen davon, wobei das Verhältnis (a):(b) = 1:5 bis 1:14 Gewichtsteile beträgt.

10

- Stabilisatorgemische gemäß Anspruch 1, enthaltend als (b) Partialester 2. des Glycerins mit gesättigten C_{14} - C_{18} -Fettsäuren, mit einfach oder mehrfach ungesättigten C_{14} - C_{18} -Fettsäuren, mit 12-Hydroxyoctadecensäure oder mit 12-Hydroxyoctadecansäure oder Gemische dieser Partial-15 ester.
 - Stabilisatorgemische gemäß Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Verhältnis (a):(b) = 1:6 bis 1:10 Gewichtsteile beträgt.
- Kunststoffe enthaltend 0,05 bis 5,0 Gewichtsprozent, bezogen auf das zu stabilisierende Material, eines Stabilisatorgemischs gemäβ Ansprüchen 1, 2 oder 3.

25

30

INTERNATIONAL SEARCH REPORT.

International Application NoPCT/EP 89/01572

				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	everal class						te ali) ⁽			
					r to both Nat					-				
	nt. Cl		08 K	5/04,	//(c	08	K	5/04	,	5 : .	10,	5:1	L5)	
II. FIELD	S SEARCE	(ED		Minim	um Documer	ntetion	Saur	ched ?						
Cleasificat	ion System							n Symbo						
						<u> </u>		0,00					·	
Int.	cl. ⁵		C 08	K									·	· ·
					Documents						rched 4	•		
			·· ···········											المستوي والمستوا
III. DOCI	JMENTS C					<u> </u>								
Category *	Citati	on of Docu	ment, 11 wi	th indication	, where appr	ropriate	, of ti	he releva	nt pa		82 12	R	televant to Cial	m No. 13
х, ч	Pat	(C-36 & JP,	3),8 F A,53	ebrua	f Japa ry 197 4(RIKE 3	9,						-)	1-4	
Y	EP,	20 Au	gust	BASF <i>1</i> 1986	 AG)								1-4	
		see C	laims											
"A" doc con "E" earl filin "L" doc white cital "O" doc othe	I estegories ument defini eidered to b ier documen g date ument which is cited t ition or other or means ument refer ument publis r than the pr	ng the general particular to but publish in may through establish special red ing to an outled prior t	eral state of lar relevance thed on or a w doubts or the publica ason (as ap- ral disclosu o the interna-	I the art whice offer the inte offer the inte offer offer of ecified) re, use, exhi	im(s) or i enother	"X"	or pr cited inven documents involved cannot documents in the	iority dat to under tion ment of ot be co ment of ment of ot be con ment is c s, such c	parti naide entive parti parti parti parti parti parti parti parti	d not d the louises sted sted red te red te	t in core principal princi	offict wi iple or ence: t or can ence: t re an in he or m g obvio	nternational fili- lith the applica- theory underly- the claimed in- not be consid- the claimed in- ventive step w- nore other suc- bus to a person- nt family	nvention lered to nvention lered to nvention then the
	FICATION					D	-4 *:	Diec . T.C.		4	- 41		Dan s =	
	arch 1	•						il 19					•	
Internation	al Searching	Authority				Signs	ture c	f Author	ized	Offic	er .		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•
Euro	pean P	atent	Offic	ce								.,		

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (January 1985)

ANNEX TO THE INTERNATIONAL SEARCH REPORT ON INTERNATIONAL PATENT APPLICATION NO.

EP 8901572 SA 32833

This annex lists the patent family members relating to the patent documents cited in the above-mentioned international search report. The members are as contained in the European Patent Office EDP file on 27/03/90

The European Patent Office is in no way liable for these particulars which are merely given for the purpose of information.

Patent document cited in search report	Publication date	Pate . me	Publication date	
EP-A- 0191463	20-08-86	DE-A- JP-A- US-A-	3504981 61188435 4680327	14-08-86 22-08-86 14-07-87

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP 89/01572

I. KLASSIFIKATION DES ANME	LDUNGSGEGENSTANDS (bei	mehreren Klassifikationssymbolen sind alle an	szndepeu) p
Nach der Internationalen-Patentk	lassifikation (IPC) oder nach der	nationalen Klassifikation und der IPC	
Int.CI 5 C 08 K 5/04		4, 5:10, 5:15)	
II. RECHERCHIERTE SACHGEBI	Recherchierter N	Aindestprufstoff ⁷	
		Klassifikationssymbole	
Klassifikationssystem			
Int.CI.	08 K		
Recherchi	erte nicht zum Mindestprüfstoff (unter die recherchiert	gehorende Veröffentlichungen, soweit diese en Sachgebiete fallen ⁸	
III. EINSCHLÄGIGE VERÖFFENT	I ICHUNGEN ⁹		15
III. EINSUHLAGIGE VERUFFENT	oftentischung 11, soweit erforderlic	ch unter Angabe der maßgeblichen Teile12	Betr. Anspruch Nr. 15
v v Patent Abst	racts of Japan,	Band 3, Nr. 14	1-4
(C-36), & JP. A	, 8. Februar 1973 A, 53137244 (RIKI	9, EN VITAMIN OIL K.K.)	
30. Иоч	vember 1978		
0101	LACE (BASE AG)		1-4
Y EP, A, 0191	1463 (BASF AG) gust 1986		
20. Aug	Ansprüche		•
siene.			
·			
<u> </u>			
			.].
	·		
		·	
* Besondere Kategorien von angeget	penen Veröffentlichungen 10:	"T" Spätere Veröffentlichung, die nach d	em internationalen An-
"A" Veröffentlichung, die den al definiert, aber nicht als besor	Igemeinen Stand der Technik Inders bedeutsam anzusehen ist	meldedatum oder dem Prioritatsdatum	idies condern fur 2007
I was a second	aret am oder nach dem interna-	Vermendele des des Estinculos ZUGI	AUGBIRGENGEN LINESPA
tionalen Anmeldedatum veron	Stifficut Agings in	oder der ihr zugrundellegenden i neun	e angegeben ist eumno- die beanspruch -
"L" Veröffentlichung, die geeigne		e E-findung kann nicht als neu oder i	auf erfinderischer Tätig-
fentlichungsdatum einer ande	werden soll oder die aus einem	keit beruhend betrachtet werden	armana die beenstaurb
anderen besonderen Grund a	HUGedepau izt tage gosacionis	"Y" Veröffentlichung von besonderer Bed te Erfindung kann nicht als auf erfi	nouriscier laticacit po-
I want to the state of the stat	f eine mündliche Offenbarung, llung oder andere Maßnahmen	ruhend betrachtet werden, wenn die	e Veromentichung mit
eine Benutzung, eine Austel bezieht	Jung oder andere washinner	oorie in Verbindung gebracht wird u	nd diese Verbindung für
The same of the same do	m internationalen Anmeldeda-	einen Fachmann nahellegend ist "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselb	en Patentfamilie ist
tum, aber nach dem beansprud licht worden ist	chten Prioritätsdatum veröffent-	"&" Veromentiichung, die Mitglied deiseid	and a promise of the second
IV. BESCHEINIGUNG		Absendedatum des internationalen Reche	erchenherichts
Datum des Abschlusses der inter	rnationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Reche	n
7. März 1990		7. 04. 5	
		Unterschrift des bevollmächtigten Bedien	eteten
Internationale Recherchenbeho	rae		
Europäisch	es Patentamt		I.K. WILLS

ANHANG ZUM INTERNATIONALEN RECHERCHENBERICHT ÜBER DIE INTERNATIONALE PATENTANMELDUNG NR.

EP 8901572 32833 SA

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten internationalen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.
Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am 27/03/90 Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

Im Recherchenbericht	Datum der		ed(er) der	Datum der	
angeführtes Patentdokument	Veröffentlichung		ntfamilie	Veröffentlichung	
EP-A- 0191463	20-08-86	DE-A- JP-A- US-A-	3504981 61188435 4680327	14-08-86 22-08-86 14-07-87	



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☑ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☑ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)